



SJ7301

端羧基 和聚酯树脂

产品描述	混合型树脂； 与环氧树脂配比为 70/30。	
产品特性	流平好； 机械性能好； 具有快速固化倾向。	
技术指标	外观：	淡 ；
	色（50%DMF，P-C）	≤250；
	酸值（KOH/）	31-36；
	粘度（P./200℃）	4500-6500
	软化点.℃(环球法)	105-115
	玻璃化温度.℃	≥56
包装和贮存	25 公斤，聚乙烯塑料袋包装； 30℃以下，保质期 1 年 干燥通 ，避免阳光直射	
推荐配方 （有光泽、白色粉末涂料）	SJ7301	420
	E-12	180
	钛白粉	200
	B SO ₄	184
	P 88	10
	安息	3
	增光剂	3
制造方法	挤出机	B SS PLK46
	套筒温度.℃	50
	螺杆温度.℃	115-125
	转速.	70
固化条件	固化条件℃/	180/10
涂膜性能	涂膜厚度.	60-80
	光泽.60 , %	≥90
	↓着力(划格法，2 级)	0
	↓储存试 .40℃	好
	杯突试 （埃里克森， ）	≥7
	冲击强度（正/反）	50/50
	铅笔硬度	1H